

Меры предосторожности.

Геодесмо-50 содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности: Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и углеродистые защитные маски.

Свойства материала

Свойства жидкой формы (до нанесения)

Показатель	Значение
Вязкость (25 град С)	60-100 сПуаз
Плотность	0,9-1,0 кг/дм³

Свойства полимеризованной формы (после нанесения)

Показатель	Значение
Предел прочности на разрыв	35 Н/мм²
Эластичность	>150 %
Время отверждения на отлип	1-2 часа
Время до нанесения основного слоя	24-48 часов
Адгезия к цементным основаниям	>4 МПа
Адгезия HYPERDESMO® к праймеру	>5 МПа